

**Produktdatenblatt**

Produkt:	Kohlensaurer Kalk
Spezifikation:	0,3 - 2,0 mm
Werk:	Nikolaus Müller Kalkwerk Natursteinwerk GmbH & Co. KG

**Chemische Kennwerte**

Gehalte:

Calciumcarbonat	CaCO <sub>3</sub>	96,3	%
Magnesiumcarbonat	MgCO <sub>3</sub>	2,6	%
Siliciumoxid	SiO <sub>2</sub>	0,6	%
Aluminiumdioxid	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,2	%
Eisendioxid	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,1	%
Sulfatgehalt (als SO <sub>3</sub> )	SO <sub>3</sub>	0,1	%

**Physikalische Kennwerte**

Schüttdichte:	1,50	kg/dm <sup>3</sup>
Feuchtigkeit:	< 0,20	%

Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz

Hinweise auf den Umgang mit dem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Richtlinie 91/155/EWG. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte. Daher kann aus der Vielzahl von Messungen keine Rechtsverbindlichkeit in Anspruch genommen werden. Es gelten für alle Geschäftsbeziehungen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils aktuellen Version.

Nikolaus Müller Kalkwerk-Natursteinwerk GmbH & Co. KG  
54579 Üxheim

Telefon 02696/922-200 · Telefax 02696/922-241

[info@muellerkalk.de](mailto:info@muellerkalk.de)

[www.muellerkalk.de](http://www.muellerkalk.de)



Reg.-Nr.: 34-Z-12/03